

UNI-PRIMER

Akrilni temeljni premaz na bazi vode

Opis

UNI-PRIMER polimerna je emulzija koja se upotrebljava za stabilizaciju poroznih podloga i osiguravanje pravilnog prijanjanja boja na bazi vode, ljepila za pločice, fleksibilnih mortova, elastomernih premaza koji se nanose tekućinom itd. Prodirući duboko u pore podloge, djeluje kao vezivni sloj između podloge i boje, ljepila, morta, premaza i svega ostalog što se nanosi.

Proizvodu UNI-PRIMER dodijeljena je Deklaracija ekološkog proizvoda (engl. Environmental Product Declaration, EPD) nakon procjene utjecaja na okoliš tijekom njegova cijelog životnog ciklusa. Br. registracije: EPD-IES-0006176, The International EPD® System.

Područja primjene

UNI-PRIMER temeljni je premaz spreman za upotrebu koji se upotrebljava za osiguravanje pravilnog prijanjanja boja na bazi vode na porozne podloge poput betona, opeke, žbuke, gipsanih ploča, iverice itd.

Stabilizira slabu ili raspadajuću žbuku itd.

Također se upotrebljava za stabilizaciju i smanjenje apsorpcije vode površina kao što su gipsane ploče i iverica na koje se nanosi ljepilo za pločice, dvokomponentna, izrazito fleksibilna hidroizolacijska smjesa na bazi vode AQUAMAT-ELASTIC ili elastomerna tekuća membrana za hidroizolaciju ispod pločica ISOMAT SL-17.

Prikladan je za unutarnju i vanjsku primjenu.

Tehnički podaci

Oblik:	emulzija
Boja:	prozirna prljavo bijela
Gustoća:	1,00 kg/l

Upute za upotrebu

1. Priprema podloge

Površina na koju se nanosi temeljni premaz mora biti suha i bez prašine, masnoća ili prljavštine itd.

2. Nanošenje

UNI-PRIMER temeljito se miješa i ujednačeno nanosi na podlogu četkom, valjkom ili raspršivanjem prije bojenja.

Potrošnja

100-200 g/m², ovisno o upijanju podloge.

Pakiranje

UNI-PRIMER isporučuje se u plastičnim spremnicima od 1 kg, 5 kg i 20 kg.

Rok trajanja – Čuvanje

24 mjeseci od datuma proizvodnje ako se čuva u izvornom, neotvorenom pakiranju na temperaturama između +5°C i +35°C. Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti i mraza.

Napomene

Temperatura tijekom nanošenja treba biti najmanje +5°C.

Hlapivi organski spojevi (VOC)

Prema Direktivi 2004/42/EZ (Prilog II., tablica A), maksimalno dopušteni sadržaj hlapivih organskih spojeva za potkategoriju proizvoda h, tip WB, iznosi 30 g/l (2010.) za proizvod spreman za upotrebu.

Proizvod UNI-PRIMER spreman za upotrebu sadržava najviše 30 g/l hlapivih organskih spojeva.

ISOMAT CROATIA

GRAĐEVINSKA KEMIJA, LJEPILA I BOJE

Vladimira Nazora 19, 40 000 Čakovec, Croatia

T: +386 (0)2 564 1000

www.isomat.hr e-pošta: info@isomat.hr